

	Al%	Cu%	Mg%	FE%	Cd%	Pb%	Sn%	Si%	Ni%	ZN
Zamak 12 Zn Al 4 Cu 3 Z 430	3,8-4,2	2,7-3,3	0,035-0,06	Max 0,02	Max 0,003	Max 0,003	Max 0,001	Max 0,02	Max 0,001	DIFF.
Zamak 15 Zn Al 4 Cu 1 Z 410	3,8-4,2	0,7-1,1	0,035-0,06	Max 0,02	Max 0,003	Max 0,003	Max 0,001	Max 0,02	Max 0,001	DIFF.
Zamak 13 Zn Al 4 Z 400	3,8-4,2	≤0,03	0,035-0,06	Max 0,02	Max 0,003	Max 0,003	Max 0,001	Max 0,02	Max 0,001	DIFF.